

FICHA TECNICA

DIQUE ELAST TELA DE ARMAR

Código: 802 **Grupo: Productos Antihumedad**

DESCRIPCIÓN

Napa elástica presentada en forma de rollos continuos, porosa y resistente que facilita su oclusión en el seno del Dique Impermeabilizante Capa Gruesa u otros productos continuos dotándoles de la máxima resistencia a la tracción e impidiendo la rotura de la impermeabilización en las partes en que aparecen fisuras en el soporte que no existían antes de su aplicación.

USOS

Armado continuo de terrazas a impermeabilizar que estén sobre estructura metálica, mixta, solados flojos o móviles, acabados de terrazas con morteros pobres, mixtos y rasilla catalana.
Armados de juntas de dilatación en cubiertas de amianto-cemento.
Punteados de juntas de dilatación en terrazas de todo tipo, así como en fachadas, puentes, muros cortina, etc.
Entronque de elementos constructivos de distintos materiales para evitar las roturas y fisuraciones que se producen por distintos coeficientes de dilatación, etc.., juntas de dilatación en conducciones de agua, canales, desagües, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo

Fibras de poliéster reticulares con un poliéster especial, que le da las características de elasticidad y resistencia a la tracción adecuadas.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Se extiende la napa Dique Elast Tela de Armar, inmediatamente después de aplicar la primera capa de Dique Impermeabilizante Capa Gruesa, pasando a continuación un rodillo seco, una espátula o llana por encima para "clavarlo" en el material. Una vez seca esta primera mano se procede a aplicar la segunda mano de Dique Impermeabilizante Capa Gruesa.
El sistema práctico, para su aplicación consiste en colocar el extremo del rollo en la parte de la terraza más baja, en donde se encuentra el desagüe, y empezar a armar con Dique Impermeabilizante Capa Gruesa en este punto. Cortar la napa con una cruz en el punto situado encima del sumidero e introducir las cuatro puntas así formadas en su interior, previamente cargado con Dique Impermeabilizante Capa Gruesa. Ir aplicando Dique Impermeabilizante Capa Gruesa y desenrollar encima la napa impregnándola en la masa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones	La napa se solapa unos 2cms. sobre la extendida anteriormente. Es aconsejable que la impermeabilización armada alcance unos 20cms. de los muretes perimetrales, chimeneas, claraboyas, o cualquier cuerpo constructivo que tenga la terraza, con el fin de armar las juntas entre materiales e impedir la entrada de humedad en estos puntos.
Instrucciones de Seguridad	Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.





EDICIÓN 06/2005 La presente edición anula las anteriores.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158